



# TECHNISCHES DATENBLATT

Ausgabe 11/2024

[KATEGORIE]

**BUNTSTEINPUTZ**

wego**therm**



**Wego Systembaustoffe GmbH**

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · info@wego-vti.de · www.wego-vti.de

## TECHNISCHES DATENBLATT

[KATEGORIE]

### BUNTSTEINPUTZ

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

---

Der Wego Buntsteinputz ist ein gebrauchsfertiger Dünn­schichtputz aus farbigen Natur­stein­granu­la­ten. Dieser findet im Außenbereich als Sockelputz und im Innenbereich als Dekorputz Verwendung.

#### EIGENSCHAFTEN UND MEHRWERT

---

- Wasseraufnahme gem. DIN EN 1062-3:  $w_{24} = 0,07 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}^{0,5})$
- Wasserdampfdurchlässigkeit gem. DIN EN ISO 7783-2  $sd = 0,14 \text{ m}$
- Strapazierfähig
- Wetterbeständig
- Schlagregenfest
- Reinigungsfest mit Wasser
- Bei sehr tiefen Temperaturen sinkende Elastizität
- Bei mechanischer Belastung (Stoß usw.) Abplatzungen möglich
- Mörtelgruppe: P Org 1
- Kategorie A/a/Wb 30 g/l VOC Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC
- Enthält Isothiazolinone als Konservierungsmittel, diese können allergische Reaktionen verursachen

#### ANWENDUNG

---

Der wird Buntsteinputz vor der Verarbeitung mit einem langsam laufenden Rührwerk oder mit der Kelle gründlich bis auf den Grund aufrühren (Edelstahlwerkzeug!). Zugabe von maximal 100 ml Wasser pro Eimer zur Einstellung der Verarbeitungskonsistenz möglich. Mit einer Edelstahl-Glättkelle in Kornstärke aufziehen und anschließend glätten. Größere Flächen ohne Unterbrechung nass in nass bearbeiten.

Frische Beschichtung bis zur völligen Aushärtung vor Feuchtigkeitsbelastungen und Frost schützen. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°C! Nicht bei Regen, starkem Wind oder bei praller Sonne verarbeiten!

Trocknungszeit: griffest je nach Witterung und Saugverhalten des Untergrundes 1 bis 3 Tage Endhärte: 2 bis 4 Wochen Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Bei hoher Luftfeuchtigkeit während des Trocknungsprozesses ist ein Weißanlaufen der Beschichtung möglich.

Da die eingesetzten Granulate Naturprodukte sind kann es zu geringen Farbabweichungen kommen. Für größere Flächen gleicher Farbe ist es ratsam, die benötigte Gesamtmenge des Materials vorzumischen.

## TECHNISCHES DATENBLATT

[KATEGORIE]

### BUNTSTEINPUTZ

#### TECHNISCHE DATEN

Heizrohr PE-RT sauerstoffdicht	17x2
Brandklasse:	A2-s2, d0 auf Trägermaterialien der Brandklasse A2-s1, d0 bzw. mit einer Dichte > 525 kg/m <sup>3</sup>
Wasserdurchlässigkeit DIN EN 1062-1:	Klasse III – niedrig (w24 = 0,07 kg/(m <sup>2</sup> h0,5))
Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 1062-1:	Klasse II – mittel (sd = 0,14 m)
Haftzugfestigkeit	> 0,3 MPa
GISCODE:	BSW20
VOC-Gehalt:	Kategorie A/a/Wb 30 g/l VOC. Dieses Produkt enthält < 30 g/l VOC.
Emissionsklasse:	A+ gemäß französischer VOC-Verordnung
Farben:	Granit, Braun04, Grau02, Grau03, Grau04

## TECHNISCHES DATENBLATT

[KATEGORIE]

### BUNTSTEINPUTZ

#### LIEFERPROGRAMM

Artikelnummer	Kurztext 1	Kurztext 2
178542	WEGO BUNTSTEINPUTZ, FARBE: GRAU 02	23 KG/EIMER
214002	WEGO BUNTSTEINPUTZ, FARBE: GRAU 03	23 KG/EIMER
124763	WEGO BUNTSTEINPUTZ, FARBE: GRAU 04	23 KG/EIMER
208163	WEGO BUNTSTEINPUTZ, FARBE GRANIT	23 KG/EIMER
204298	WEGO BUNTSTEINPUTZ, FARBE BRAUN 04	23 KG/EIMER



Weitere Informationen finden Sie  
Unter [www.wego-shop.de](http://www.wego-shop.de)

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Sie befreien einen Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung dieser Produkte nicht von seiner Pflicht, die Produkte immer auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck zu prüfen. Aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes kann daher keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Die Wego-Systembaustoffe GmbH kann aus vorgenannten Gründen keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung übernehmen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

#### Wego Systembaustoffe GmbH

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · [info@wego-vti.de](mailto:info@wego-vti.de) · [www.wego-vti.de](http://www.wego-vti.de)