

Knauf Insulation

Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U

**Mineralwolle-Dämmstoff gemäß DIN EN 13162
MW EN 13162 T2-AFr5**

Produktbeschreibung

Dämmrolle aus Glaswolle, hergestellt mit ECOSE® Technology, einem formaldehydfreien Bindemittel auf Basis vorwiegend natürlich-organischer Grundstoffe, nichtbrennbar, schall- und wärmedämmend, schallabsorbierend, form- und alterungsbeständig.

Anwendungsbereich

Zur Wärme- und Schalldämmung von Steildächern zwischen den Sparren.

Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10: DZ, DAD-dk, DI, WH, WTR

Lieferprogramm

Dicke	mm	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Länge	mm	6300	5300	4500	4000	3500	3200	3300	3000	2500	2400	2400
Breite	mm	1200										
Lieferform: Palettenpakete. Verpackung: PE-Schrumpffolie.												

Knauf Insulation

Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U

Technische Daten

Eigenschaft	Zeichen	Beschreibung / Daten	Einheit	Norm
Brandverhalten	—	A1	—	DIN EN 13501-1
Temperaturbeständigkeit	—	bis 150 °C	(°C)	DIN 4102
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_D	0,035	(W/mK)	DIN EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,035	(W/mK)	Z-23.15-1461
Strömungswiderstand	Ξ	≥ 5	(kPa s/m ²)	DIN EN ISO 29053
Wasserdampfdiffusionswiderstand	μ	1	—	DIN 12086
Spezifische Wärmekapazität	c_p	850	J/(kgK)	DIN EN 12524

Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69 Nota Q.



Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Alle in diesem Dokument angegebenen technischen Daten wurden nach bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben. Sie sind der jeweiligen Bausituation anzupassen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die jeweils neueste Ausgabe dieser Informationen verwenden. Die Verantwortung für fach- und sachgerechten Einbau und die Einhaltung der Bauvorschriften obliegt dem Planer und Bauausführenden. Wir übernehmen trotz größtmöglicher Sorgfalt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Des Weiteren gelten die gültigen Normen und anerkannten Regeln der Technik.
 Stand:04/2015 JD

Knauf Insulation ist für alle Verbesserungsvorschläge bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.

Knauf Insulation GmbH
 Heraklithstraße 8
 D-84359 Simbach am Inn
 Telefon +49 8571 40-0
 Telefax +49 8571 40-231
www.knaufinsulation.de