Best.-Nr.
681

Sopro KDV 681 KellerDicht-Voranstrich

Universal-Voranstrich, als Grundierung für nachfolgende Abdichtungen mit Sopro Bitumen-Dickbeschichtungen.

- **lösemittelfrei**
- **geruchsarm**
- **gebrauchsfertig**
- **einfache Verarbeitung**
- **spritz-, roll- oder streichbar**

Anwendungsgebiete	Zur Vorbehandlung von saugfähigen und mineralischen Untergründen für die nachfolgende Abdichtung mit Sopro KellerDicht Super+, Sopro KellerDicht 1-K, Sopro KellerDicht 2-K, Sopro KMB Flex 1-K und Sopro KMB Flex 2-K. Verbessert die Haftung zum Untergrund. Für trockene und leicht feuchte Untergründe.
Geeignete Untergründe	Geeignet für alle mineralischen, saugfähigen Untergründe, wie z. B. Kalksandsteinmauerwerk, Putze und Porenbeton. Die Untergründe müssen frei von Fetten und Ölen sowie mattfeucht bis trocken sein.
Mischungsverhältnis	gebrauchsfertig
Verarbeitungs-temperatur	ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar
Überarbeitbar	nach mattfeuchter Trocknung, je nach Temperatur und Untergrund nach 2–3 Stunden
Zeitangaben	beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten
Farbe	schwarz
Verbrauch	100–200 ml/m² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Werkzeuge	Quast, Bürste, Lammfellrolle, Airless-Spritzgerät, Gartenspritze; im frischen Zustand mit Wasser reinigen
Lagerung	im ungeöffneten Originalgebinde kühl und trocken auf Palette maximal 12 Monate lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.
Lieferform	Hobbock 30 l, Eimer 10 l

Eigenschaften

Sopro KellerDichtVoranstrich ist ein lösemittelfreier, gebrauchsfertiger Universal-Voranstrich auf Bitumen-Emulsionsbasis nach DIN 18195 Teil 2. Als Grundierung auf saugenden, mineralischen Untergründen für nachfolgende Abdichtungen mit Sopro Bitumen-Dickbeschichtungen.

Sopro KellerDichtVoranstrich trägt zu einer verbesserten Haftung der nachfolgenden Abdichtung bei, ohne dass brennbare oder gesundheitsschädliche Dämpfe bei der Verarbeitung entstehen.

Schnell trocknend; besonders geeignet, um noch am gleichen Tag die nachfolgende Abdichtung mit Sopro Bitumen-Dickbeschichtungen vorzunehmen.

Untergrundvorbereitung

Die Untergründe müssen tragfähig, sauber, frei von Schlempe, Staub und losen Teilchen sowie frei von haftungsmindernden Stoffen (z. B. Staub, Öl, Wachs, Trennmitteln, Ausblühungen, Sinterschichten, Lack- und Farbresten) sein. Überstehende Kanten und scharfe, spitzkantige Unebenheiten sind zu entfernen.
Der Untergrund muss saugfähig und sollte möglichst trocken sein. Baufeuchte ist zulässig. Tropfnasse Stellen bzw. unter kapillarem Wassernachschub stehende Stellen sind ungeeignet. Ein trockener und stark saugender Untergrund ist vorzunässen.

Innenecken und Wand-Sohle-Anschlüsse sind mit Hohlkehlen auszubilden. Die Hohlkehlen können mit Sopro RAM 3® oder Sopro Ausgleichsmörtel Trass hergestellt werden. Fugen und Vertiefungen (z. B. bei Mauerwerk, Hohlblocksteinen) von über 5 mm sind ebenfalls mit Sopro RAM 3® oder Sopro Ausgleichsmörtel Trass zu schließen.

Verarbeitung

Nicht auf nassen Untergründen, bei drohendem Frost, Regen, aufziehendem Regen oder Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C verarbeiten.

Sopro KellerDichtVoranstrich ist gebrauchsfertig und kann direkt aus dem Gebinde verarbeitet werden. Gegebenenfalls kurz aufrühren.

Auf den zu grundierenden Untergrund wird Sopro KellerDichtVoranstrich unverdünnt durch Streichen, Rollen oder mit einem handelsüblichen Spritzgerät, z. B. einer Gartenspritze, aufgetragen.

Der mit Sopro KellerDichtVoranstrich vorbereitete Untergrund kann mit Sopro Bitumen-Dickbeschichtungen überarbeitet werden, wenn keine tropfnassen Stellen mehr vorhanden sind und die Grundierung mattfeucht aufgetrocknet ist. Je nach Witterung nach 2–3 Stunden.

Je nach Untergrund wird nach den Grundierungsarbeiten zuerst eine Kratzspachtelung mit Sopro Bitumen-Dickbeschichtungen durchgeführt.

Für die Verarbeitung der Sopro Bitumen-Dickbeschichtungen sind die entsprechenden Technischen Merkblätter zu beachten!

Entsorgung

Leergebinde mit vollständig durchgetrockneten Reststoffen können als Bauschutt entsorgt werden. Restlos entleerte, spachtelreine Gebinde können dem Recycling zugeführt werden.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Kennzeichnung
Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV.
Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Sicherheitsratschläge (S-Sätze)
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen

GISCODE BBP 10

www 09.13/09.13 · Änderungen vorbehalten

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006, finden Sie unter www.sopro.com.

Verkauf Nord
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Telefon +49 (0) 5481 31-314
Telefax +49 (0) 5481 31-414

Verkauf Ost
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Telefon +49 (0) 33845 476-90
Telefon +49 (0) 33845 476-93
Telefax +49 (0) 33845 476-92

Verkauf Süd
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 611-1707-243
Telefax +49 (0) 611-1707-250

Verkauf Export
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 611-1707-239
Telefax +49 (0) 611-1707-240

Verkauf Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefon +43 (0) 7224 67141-0
Telefax +43 (0) 7224 67181

Verkauf Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Telefon +41 (0) 33 3340040
Telefax +41 (0) 33 3340041

Anwendungsberatung Service Hotline · Telefon +49 (0) 6 11-17 07-111 · **www.sopro.com**