

Technik

Technisches Datenblatt

WeGo Armierungsgewebe 165 gr.

– Technisches Datenblatt –



- Produktbeschreibung:** Systemgeprüftes, schiebefestes, alkalibeständiges Glasgewebe zum Einbetten in WeGo Klebe- und Armierungsmörtel
- Anwendung:** Zum Herstellen von Armierungsschichten auf EPS- und Mineralwoll-Platten in WDV-Systemen.
- Technische Daten:**
- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Gewicht: | ca. 165 gr. / qm |
| Maschenweite: | 4 x 4 mm |
| Abmessung: | 100 cm x 50 m |
| Reißfestigkeit nach Anlieferung: | ca. 1805 N / 5 cm |
| Reißfestigkeit (28 Tage nach ETAG): | ca. 1224 N / 5 cm |
| Verbrauch: | 1,1 qm / qm |
| Rollengröße: | 50 qm |
- Verarbeitung:** Das Wego Armierungsgewebe 165 gr. wird nass in nass mit 10 cm Überlappung in den WeGo Klebe- und Armierungsmörtel eingebettet. Hierbei ist zu beachten, dass das Gewebe im oberen Drittel der Armierungsschicht liegt.
- Lagerung:** Kühl und trocken,
Die Lagerung des WeGo Armierungsgewebe 165 gr. muss so erfolgen, dass keine Verformung erfolgen kann.
- Qualitätssicherung:** Fremdüberwachung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Sie befreien einen Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung dieser Produkte nicht von seiner Pflicht die Produkte immer auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck zu prüfen. Aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes kann daher keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Die WeGo Systembaustoffe GmbH kann aus vorgenannten Gründen keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtssprechung übernehmen. Mit erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit HU 01.01.2008