



TECHNISCHES DATENBLATT

Ausgabe 11/2024

ROOF

WEGOCRAL GELB KLEBEBAND

wego**power**



Wego Systembaustoffe GmbH

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · info@wego-vti.de · www.wego-vti.de

TECHNISCHES DATENBLATT

WEGOCRAL GELB KLEBEBAND

PRODUKTBESCHREIBUNG

WeGoCral ist ein reißfestes, wind- und luftdichtes Spezial-Klebeband mit extrem hoher Klebkraft.

EIGENSCHAFTEN UND MEHRWERT

- überragende Alterungsbeständigkeit
- auch bei tiefen Temperaturen gut zu verarbeiten
- von Hand abreißbar

ANWENDUNG

- Es wird zur Verklebung von Dampfbremsen, PE-Bahnen, Kraftpapieren, Alu-Bahnen, PP-Fliesen und harten Holzwerkstoffplatten verwendet.
- Luftdichte Verklebung und Abdichtung von Überlappungen von Dampfbremsfolien sowie Luftdichtheitsfolien gemäß DIN 4108-7
- Verklebung von glatten und leicht rauen PE-Bahnen sowie Kraftpapieren ohne Wachsbeschichtung
- Verklebung von Alu-Bahnen, PP-Vliesen und harten Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB).

VERARBEITUNG

- Trennpapier lösen
- Mittig auf der Überlappung ausrichten und fixieren
- Stufenweise Trennpapier abziehen, zug- und faltfrei verkleben
- Anschließen fest und kräftig anreiben
- Bei Einblasdämmung empfehlen wir die Bahn in Sparrenrichtung zu verlegen
Die Verklebung erfolgt dann im Sparrenbereichen, die Lattung ist vor dem Einblasen der Dämmung anzubringen
- Bei OSB Plattenstößen empfehlen wir das Andrücken mit einer Hartgummiwalz
- Untergrund müssen tragfähig trocken, staub- und fettfrei sein
- Der Untergrund darf keine Klebstoffe abweisen
- Vor der Verklebung sind die Bahnen zu reinigen (Klebetest durchführen)
- Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhaften mechanischen Belastungen stehen
- Falten und Spannungen in den Bahnen und im Band müssen durch Einschneiden und anschließendes Verkleben entspannt werden

TECHNISCHES DATENBLATT

WEGOCRAL GELB KLEBEBAND

- Das Verkleben darf nicht auf mehrlagigen Bahnen oder Untergründen stattfinden, welche keine ausreichende innere Festigkeit besitzen
- Verklebungen im Saune und Schwimmbadbau führen zum Verlust der Gewährleistung
- Bei einer nicht sach- und fachgerechten Verbreitung und wenn die Voraussetzung für eine sichere Verklebung nicht erfüllt sind (schlechte Unterkonstruktionen) kann dies zu Erlöschen der Gewährleistung führen.

TECHNISCHE DATEN

WEGOCRAL GELB KLEBEBAND	
Konformität:	Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei, ECI ECOPLUS
Auftragsgewicht:	200g/m ²
Verarbeitungstemperatur:	Ab -10°C
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 100°C, Lagerung bei 15-25°C mit rF 40 bis 60%
Trägermaterial:	Kraftpapier mit PE-Schutzbeschichtung
Abdeckmaterial:	Silikonpapier
Klebkraft:	DIN EN 1939 ca. 35 N/25 mm
Stärke:	0,30 mm (ohne Abdeckung)

TECHNISCHES DATENBLATT

WEGOCRAL GELB KLEBEBAND

LIEFERPROGRAMM

Artikelnummer	Kurztext 1	Kurztext 2
100090	WEGOCRAL GELB KLEBEBAND 0,28 MM	BREITE 60 MM, 40 M/ROLLE



Weitere Informationen finden Sie
Unter <https://zusammenbauen.de/>

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen des Herstellers. Sie befreien einen Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung dieser Produkte nicht von seiner Pflicht, die Produkte immer auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck zu prüfen. Aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes kann daher keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Die Wego-Systembaustoffe GmbH kann aus vorgenannten Gründen keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung übernehmen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Wego Systembaustoffe GmbH

Maybachstraße 14 · 63456 Hanau · T +49 6181 6711-100 · F +49 6181 6711-210 · info@wego-vti.de · www.wego-vti.de