



SAKRET Scheibenputz SBP-M / Typ Marburger

SBP-M

Anwendungsbereiche:

SAKRET Scheibenputz SBP-M, Typ Marburger, ist eine Komponente der SAKRET Putz-Systeme zur Herstellung ausdrucksvoller, dekorativer Putzflächen innen und außen als:

- Scheibenputz mit einer ausgeprägten Korn an Korn Struktur

geeignete Putzgründe:

- alle Grundputze der Festigkeitsklassen CS II bis CS IV bzw. der Mörtelgruppe P Ic bis P IV (DIN 18550) Gipskartonplatten u. ä.
- als Grundputz empfehlen wir z. B. unseren SAKRET Maschinen-Außenputz MAP bzw. MAP-L, MAP-FL für hochwärmedämmendes Mauerwerk
- SAKRET WDV-Systeme

Eigenschaften:

- für innen und außen
- hand- und maschinenverarbeitbar
- mineralisch
- faserverstärkt
- ergiebig
- leicht verarbeitbar
- einsetzbar in SAKRET Wärmedämm-Verbundsystemen
- lieferbar mit 2 mm oder 3 mm Größtkorn

Technische Daten:

Werk trockenmörtel Mineralischer Struktur-Oberputz der Festigkeitsklassen CR, CS II – W2/DIN EN 998-1 (P Ic/DIN V 18550)	
Strukturkorn	2 mm oder 3 mm
Ergiebigkeit bei 30 kg Trockenmörtel	ca. 21 l = ca. 11 m ² bei 2 mm = ca. 8 m ² bei 3 mm
	Dicke
Verbrauch	2 mm Korn: ca. 2,7 kg/m ² 3 mm Korn: ca. 3,8 kg/m ²
Anmachwasser für 30 kg	ca. 7,5 - 8,0 l/Geb.
Topfzeit (Handverarbeitung)	ca. 90 Min.
Reifezeit (Handverarbeitung)	ca. 5 Min.
Verarbeitungstemperatur	+ 5°C ≤ Temp. ≤ 30 °C
Druckfestigkeit nach 28 Tg.	≥ 1,5 N/mm ²
max. Lagerfähigkeit	9 Monate
Ausgangsstoffe	Baukalk - DIN 1060, Weißzement - EN 197-1, ausgesuchte Zuschlagstoffe - DIN EN 13139 sowie Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Die angegebenen Zeiten gelten für 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit

Putzgrundvorbereitung:

- der Grundputz sollte ebenflächig, gleichmäßig saugend, trocken, frostfrei und durchgehend erhärtet sein
- wir empfehlen einen Voranstrich mit SAKRET Putzgrund PG, der als Aufbrennsperre dient und ein Durchschieben des Putzgrundes durch den Oberputz verhindert
- für neuartige Putzgründe gelten die diesbezüglichen Verarbeitungsvorschriften der Hersteller
- Putzgrundprüfung/-vorbereitung sowie Putzausführung stets entsprechend VOB/C - ATV - DIN 18350 und DIN 18550 vornehmen



SAKRET Scheibenputz SBP-M / Typ Marburger

SBP-M

Verarbeitung:

- SAKRET Scheibenputz SBP-M, Typ Marburger mit einem Rührquirl zu einem plastischen Mörtel anrühren
- die Konsistenz so wählen, daß der frische Mörtel beim Auftragen nicht von der Traufel läuft
- zum Aufschließen der Vergütungsstoffe sollte der Mörtel ca. 5 Minuten reifen und danach nochmals kurz durchgemischt werden
- SAKRET Scheibenputz SBP-M, Typ Marburger mit der Stahltraufel in Kornstärke aufziehen und anschließend mit dem Kunststofftraufel rund abscheiben oder mit dem jeweils geeigneten Werkzeug frei strukturieren

Lieferform:

- in mehrlagigen Papiersäcken à 30 kg auf Paletten
- weiß
- Farbtöne lt. SAKRET Farbtonfächer

Lagerung:

- witterungsgeschützt und trocken auf Holzrosten

Hinweis:

- den frischen Putz vor Schlagregen und zu schneller Austrocknung schützen
- direkte Sonneneinstrahlung bei der Verarbeitung vermeiden
- DIN 18550 beachten
- bei kaltem, feuchten Wetter sind, wie bei allen hydraulisch abbindenden Putzen, Ausblühungen möglich. Diese sind kein technisch-funktionaler Mangel und somit nicht zu beanstanden
- bei farbigen Oberputzen empfehlen wir einen Egalisationsanstrich
- bei der Verarbeitung nur rostfreie Werkzeuge verwenden
- zur Vermeidung von Farbunterschieden nur ganze Gebinde verarbeiten
- enthält Kalk und Zement
- reagiert alkalisch
- Haut und Augen schützen
- bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen
- Sicherheitsdatenblatt beachten
- das Produkt ist chromatarm gemäß TRGS 613

Korn	Optik	Ergiebigkeit Putzstärke je nach Körnung	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813
2 mm	weiß	ca. 21 l / ca. 11 m ² Putzfläche	30 kg Sack	42 St./Palette	396353
2 mm	Farbgruppe I	ca. 21 l / ca. 11 m ² Putzfläche	30 kg Sack	42 St./Palette	942246
2 mm	Farbgruppe II	ca. 21 l / ca. 11 m ² Putzfläche	30 kg Sack	42 St./Palette	942253
2 mm	Farbgruppe III	ca. 21 l / ca. 11 m ² Putzfläche	30 kg Sack	42 St./Palette	942260
2 mm	Farbgruppe IV	ca. 21 l / ca. 11 m ² Putzfläche	30 kg Sack	42 St./Palette	942277
2 mm	Farbgruppe V	ca. 21 l / ca. 11 m ² Putzfläche	30 kg Sack	42 St./Palette	942284
3 mm	weiß	ca. 21 l / ca. 8 m ² Putzfläche	30 kg Sack	42 St./Palette	940969
3 mm	Farbgruppe I	ca. 21 l / ca. 8 m ² Putzfläche	30 kg Sack	42 St./Palette	942291
3 mm	Farbgruppe II	ca. 21 l / ca. 8 m ² Putzfläche	30 kg Sack	42 St./Palette	942307
3 mm	Farbgruppe III	ca. 21 l / ca. 8 m ² Putzfläche	30 kg Sack	42 St./Palette	942314
3 mm	Farbgruppe IV	ca. 21 l / ca. 8 m ² Putzfläche	30 kg Sack	42 St./Palette	942321
3 mm	Farbgruppe V	ca. 21 l / ca. 8 m ² Putzfläche	30 kg Sack	42 St./Palette	942338

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 16.12.2009