



WANDBAUPLATTENVERARBEITUNG

MultiGips FG 70 Füll- und Zargengips

Zum Füllen der Anschlussfuge bei Trennwänden aus massiven Gips-Wandbauplatten. Zum sicheren Einbau von Stahlzargen in Gips-Massiv-Wänden

MultiGips FG 70 Füll- und Zargengips ist ein hochwertiger, werkseitig vorgemischter Füllgips auf Gipsbasis gemäß DIN V 18550 mit speziellen Haftzusätzen und hohem Wasserrückhaltevermögen für die sichere Herstellung von Deckenanschlüssen bei nichttragenden inneren Trennwänden aus massiven Gips-Wandbauplatten. Zum Füllen von Aussparungen, Schlitzzen und Anschlussfugen sowie beim Einbau von Stahlzargen in Trennwänden aus massiven Gips-Wandbauplatten.

Verarbeitungsvorteile

- besonders hohes Wasserrückhaltevermögen verhindert Aufbrennen
- Haftzugfestigkeit weit oberhalb der Normen-anforderungen
- verbesserte Rissicherheit in der Anschlussfuge zwischen Wand und Decke

Auch zum Anschließen von Stahlzargen bestens geeignet



Untergrund

Wandbauplatten müssen staub-, frostfrei und tragfähig sein. Rückstände und Verunreinigungen jeder Art beseitigen, speziell Schnittflächen der angeschrägten obersten Plattenreihe von Gipsstaub säubern und gründlich vornässen. Verarbeitung des Füll- und Zargengipses nicht bei Temperaturen unter +5 °C.

Verarbeitung

1,4 Teile MultiGips FG 70 Füll- und Zargengips in 1 Teil Wasser einstreuen, einsumpfen lassen und homogen anrühren. Die Konsistenz kann durch Zugabe von Wasser oder Nachstreuen von MultiGips FG 70 Füll- und Zargengips variiert werden. Nicht mit Fremdmaterial mischen. Anschlussfuge mit Füll- und Zargengips vollständig füllen, dabei Randstreifen nicht überspachteln, anderenfalls Spachtelung durch Kellenschnitt unmittelbar unter der Decke trennen. Gefäße und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Oberflächen und Wandfinish

Innere Trennwände aus Gips-Wandbauplatten benötigen keinen Putz. Sie lassen sich gemäß Merkblatt zur Oberflächen-güte bei gespachtelten Gips-Wandbauplatten in vier Qualitätsklassen spachteln. Für ein gleichmäßiges Saugverhalten ist anschließendes Grundieren erforderlich. Wandfinish mit glatten und strukturierten Tapeten oder Malervliesen sowie Anstrichen. Geeignet sind alle gängigen Dispersions-, Latex-, Öl- und Lackfarben. Kein Kalk- sowie Wasserfarben verwenden und nicht flutieren. Für Fliesen geeignete Dünnbettkleber auswählen. Es können Verbundabdichtungen in den Beanspruchungsklassen 0 und A01 gemäß ZDB-Merkblatt aufgebracht werden.

Lieferformen

ART.-NR.	GEBINDE/VE	GEWICHT (KG)
680	Papiersäcke mit Feuchteschutz	25
	Palette mit 40 Säcken	1.000

WANDBAUPLATTEVERARBEITUNG

MultiGips FG 70 Füll- und Zargengips

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Qualität	Gips-Putztrockenmörtel nach DIN EN 13279
Typ	B1
Schüttdichte	ca. 620 kg/m ³
Rohdichte	ca. 850 kg/m ³
Körnung	max. 0,20 mm
Materialbedarf	ca. 2,00 kg/m ² bei Verwendung als Füllgips ca. 3,00 kg/m ² bei Verwendung als Zargengips
Verarbeitungszeit	ca. 70 Minuten
Biegezugfestigkeit	≥ 1,0 N/mm ²
Druckfestigkeit	≥ 2,0 N/mm ²
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	ca. 10
Wärmeleitfähigkeit λ	0,28 W/mK
Brandverhalten	nicht brennbar
Baustoffklasse nach DIN 4102	A1
Lagerung	ca. 3 Monate, trocken

Werte können je nach Untergrund und Umgebungstemperatur sowie Verarbeitungs- und Lagerbedingungen abweichen.

Entsorgung

Füll- und Zargengips, der bereits zu versteifen beginnt, nicht mehr einsetzen. Ausgehärtetes Material der Verwertung in Bauschutt-Aufbereitungsanlagen oder einer Deponierung zuführen (je nach örtlicher Genehmigungssituation Deponie- klassen 1 und 2 gemäß TA Siedlungsabfall). Restlos entleerte Papiersäcke übernimmt entsprechend dem aufgedruckten Symbol Ihr regionaler Entsorgungspartner.

Sicherheitskennzeichnung

Gefahrensymbol: Xi Reizend

Gefahrenhinweise: R 36 – Reizt die Augen.

Sicherheitsratschläge:

S 2 – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 24/25 – Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S 26 – Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 46 – Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Notruf +49 30 19240

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwen- der erhältlich.


Hinweise

Mit diesem Merkblatt vermitteln wir unseren Kenntnisstand über Verarbeitung und Anwendungsbereiche unserer Pro- dukte am Bau. Da dort stets sehr unterschiedliche Arbeits- bedingungen vorzufinden sind, können wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien wiedergeben. Die Verarbeiter sind verpflichtet, Zweckmäßigkeit und Einsatzbereiche unserer Produkte im konkreten Bauprojekt fachgerecht unter Beach- tung gültiger Normen zu prüfen. Unsere Fachberater unter- stützen die Beteiligten bei der Entscheidungsfindung in Situa- tionen, die nicht durch dieses Merkblatt abgedeckt sind.

Produktinformationen

www.multigips.de/wandbauplatten

www.multigips.de/fachberatung



$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Wer's drin hat, hat's drauf!

www.multigips.de

VG-ORTH GmbH & Co. KG

Holeburgweg 24 · 37627 Stadtoldendorf

Telefon +49 5532 505-0 · Telefax +49 5532 505-560

info@multigips.de · www.multigips.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Aktualisierte technische Unterlagen senden wir Ihnen kostenfrei zu, Mitteilung an aktuell@multigips.de plus Ihre Anschrift genügt.

