quick-mix

Gips-Maschinenputz
MP 1

Gips-Maschinenputz zum einlagigen Verputzen von Decken und Wänden. Zum Glätten. Für innen. MG P IV.

Technische Information	
Mörtelgruppe:	P IV gemäß DIN V 18550 B1/50/2 gemäß DIN EN 13279-1
Druckfestigkeit:	> 2,0 N/mm²
Körnung:	0 - 1 mm
Baustoffklasse nach DIN 4102:	A1 nicht brennbar
Bearbeitungszeit:	ca. 2,5 Stunden
Verarbeitungstemperatur:	> + 5 ℃ und < + 30℃, Verarbeitungshinweise beachten
Spritzunterbrechung (max.):	ca. 15 Minuten
Wasserbedarf:	je nach Maschinentyp
Ergiebigkeit:	ca. 24 l je 30 kg
Verbrauch:	ca. 12,5 kg/m² bei 10 mm Dicke
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	30-kg-Sack, Container, Silo

Eigenschaften:
- mineralisch
- glättfähig
- einfache und leichte Verarbeitung
- diffusionsoffen und feuchteregulierend für behagliches Raumklima
- wirtschaftliche Verarbeitung mit üblichen Putzmaschinen

Anwendung:
- einlagig für Decken und Wände
- auf Mauerwerk verschiedener Art
- für Räume mit üblicher Beanspruchung nach DIN V 18550
- für Räume mit erhöhter Abriebfestigkeit (Flure, Treppenhäuser)
- für häusliche Küchen und Bäder, die nicht direkter Wasserbelastung ausgesetzt sind

Qualität & Sicherheit:
- Mörtelgruppe P IV gem. DIN V 18550, B1/50/2 gem. DIN EN 13279-1
- Bindemittel gem. DIN 1168
- mineralische Feinstzuschläge
- güteüberwacht

Putzgrund:
Der Putzgrund muss tragfähig, trocken, frei von Staub sowie Schalölen, Wachsen und anderen Trennmitteln sein. Vor der Verarbeitung ist der Untergrund vorzunässen. Stark saugende Untergründe sind mit Aufbrennsperre ABS vorzugrundieren, glatte Betonflächen mit Haftbrücke HB oder Putzhaftgrund PHG

vorzubehandeln. Zur Beurteilung und Vorbereitung des Putzgrundes sind die Hinweise der VOB/C DIN 18350 Abs. 3 sowie die Putznorm DIN V 18550, DIN EN 13194 Teil 1 zu beachten.

Verarbeitung:

Der Maschinenputz MP 1 eignet sich zur Verarbeitung mit allen gängigen Putzmaschinen, insbesondere für geschlossene und offene Schneckenpumpensysteme. Weich-plastische Konsistenz einstellen. Bei Arbeitsunterbrechungen von mehr als 15 Minuten sind die Maschinen und Schläuche zu entleeren. Die Trockenförderung vom Container/Silo zur Putzmaschine ist mit allen gebräuchlichen pneumatischen Förderanlagen möglich.

Bei Handverarbeitung Sackinhalt in Wasser einstreuen und mit Bohrmaschine oder Quirl knollenfrei auf weich-plastische, verarbeitungsfähige Konsistenz anmischen.

Der Putz wird einlagig ca. 10 mm dick aufgespritzt, mit der Richtlatte fluchtrecht abgezogen, mit der Schwammscheibe vorgefilzt und nach dem Ansteifen geglättet. Der MP 1 läßt sich ca. 150 Minuten lang bearbeiten. Die verputzten Räume sind gut zu lüften.

Der frische Putz ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C. Merk blatt „Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen“, DIN EN 998-1, DIN V 18550, DIN 18350 (VOB Teil C) und die Hinweise auf unserer Homepage beachten.

Ergiebigkeit:

30 kg Trockenmörtel ergeben, verarbeitungsgerecht angemischt, ca. 24 Liter Putzmörtel.

Verbrauch:

Für 1 m² Putzfläche der Dicke 10 mm werden ca. 12,5 kg Trockenmörtel MP 1 benötigt.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

30-kg-Sack, Container, Silo

Hinweis:

Diese Produkt reagiert mit Wasser/Feuchtigkeit alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2011

Weitere Auskünfte durch:
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de

CE
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
07
DIN EN 13279-1
Gips-Putztrockenmörtel für Innenanwendungen B1/50/2
Brandverhalten: A1